



ELÁSTICO PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua elástica que por su estudiada formulación, ofrece una gran resistencia al agua y al frote húmedo, buena elasticidad con ausencia de tack superficial, buena estabilidad y brochabilidad, gran resistencia a la intemperie.

EMPLEO: EXTERIOR

Recomendada principalmente para el tratamiento de microfisuras en superficies verticales. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en fachadas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Semi-mate

Color: blanco

Viscosidad: 16000 +/- 3000 cp

Densidad: 1.41 +/- 0.05 g/cc

Lavabilidad: clase 2 según norma UNE-EN ISO 13300

Reacción al fuego: Bs₁.d₀ – UNE 13501-1:2007

Secado: Al tacto 1 hora

Repintado: 3-4 horas

Rendimiento teórico: 4 m²/litro (para 50 micras de pintura secas)

Disolvente: agua, 10 – 20 % primeras manos y 5 – 10 % manos de acabado.

Contenido en COV: máximo 30 g/l

MODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola. Equipo neumático. Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización. Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente. En repintado, si la pintura existente es brillante, satinada o elástica, se pueden producir tensiones que den lugar a grietas o fisuras, por lo que hay que lijar. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida, si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y prepara con una mano de fijador. No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

Los utensilios y manchas se limpian con agua antes del secado.

Es necesario proteger perfectamente los vidrios y superficies metálicas que puedan ser salpicadas, ya que las manchas no se pueden quitar.

No aplicar con previsión de lluvia, ya que al mojarse la pintura sin estar seca completamente, se puede producir una disolución de sus componentes, pudiendo provocar la aparición de manchas/brillos (efecto baba de caracol).

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en la ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

TEÑIDO

Con colorante al agua o universales, para la obtención de tonos pasteles utilizando como máximo un 5% de tinte.

OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.



SAN PEDRO ALCÁNTARA

TIENDA 1: Pol. Ind San Pedro c/ Finlandia, 1 - 952 780 435

TIENDA 2: c/ Diego Piña Macías, 3 - 952 789 730

ESTEPONA

TIENDA 3: Avda. Andalucía - Casamar L12 - 952 793 491

TIENDA 4: c/ Luis Buñuel, 16 - 952 806 557

SABINILLAS-MANILVA

TIENDA 5: Avda. de España,
Residencial Jardines de Sabinillas, 7 -L2 - 951 304 968

Fecha: Enero 2026/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.