



PINTURA PLÁSTICA AIRLESS

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua de excelente poder cubriente que ofrece altas prestaciones para los repastos y emplastes. Especial para pladur y yesos proyectados

EMPLEO: EXTERIOR

Recomendada para uso general en decoración, especialmente para disimular plastes y empalmes en yesos proyectados, pladur, escayolas, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

En caso de Manchas de humedad, grasa, humo o nicotina, etc. Lavar con agua y detergente, dejar secar completamente. Imprimir con Tapa-Manchas (Cod.53400).

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

En caso de Manchas de humedad, grasa, humo o nicotina, etc. Lavar con agua y detergente, dejar secar completamente. Imprimir con Tapa-Manchas (Cod.53400).

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Mate

Color: blanco

Viscosidad: 13000 +/- 3000 cp

Densidad: 1.68 +/- 0.05 g/cc

Lavabilidad: clase 2 según norma UNE-EN ISO 13300

Reacción al fuego: Bs₁.d₀ – UNE 13501-1:2007

Secado: Al tacto 1 hora

Repintado: 3-4 horas

Rendimiento teórico: 9-10 m²/litro (para 50 micras de pintura secas)

Disolvente: agua, máximo 8%

Contenido en COV: máximo 30 g/l

MODO DE APLICACIÓN

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicación mediante brocha, rodillo o pistola.

Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente.

SUPERFICIES NUEVAS: Sobre albañilería aplicar una capa de pintura diluida al 8% con agua y sobre yesos pulverulentos aplicar una mano de fijador acrílico a modo de imprimación. En yesos proyectados, debido a las diferencias de absorción que se presentan ocasionalmente, se recomienda sellar las superficies con una selladora al agua. En ambos casos para terminar aplicar dos manos de ARCOPLADUR.

SUPERFICIES PINTADAS: Si la pintura está en buen estado limpiar y aplicar dos manos de ARCOPLADUR. Si la superficie está en mal estado eliminar y proceder como una superficie nueva. Si la pintura vieja es temple, se debe eliminar o como mínimo imprimir con fijador acrílico hasta conseguir un soporte firme. En pinturas y barnices brillantes o satinados es necesario lijar superficialmente hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones. Realizar una prueba para comprobar la solidez y anclaje de la pintura y prevenir posibles incompatibilidades entre capas.

TEÑIDO

Se puede teñir con colorantes universales o al agua no pasando del 3% de colorante.

OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.



SAN PEDRO ALCÁNTARA

TIENDA 1: Pol. Ind San Pedro c/ Finlandia, 1 - 952 780 435

TIENDA 2: c/ Diego Piña Macías, 3 - 952 789 730

ESTEPONA

TIENDA 3: Avda. Andalucía - Casamar L12 - 952 793 491

TIENDA 4: c/ Luis Buñuel, 16 - 952 806 557

SABINILLAS-MANILVA

TIENDA 5: Avda. de España,
Residencial Jardines de Sabinillas, 7 -L2 - 951 304 968

Fecha: Enero 2026/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.